



СИНТЕТИЧЕСКИЙ ГИДРОКСИД МАГНИЯ **НИКОМАГ™ А5** ГЕКСАГОНАЛЬНЫЙ НЕАПРЕТИРОВАННЫЙ

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- в качестве высокоэффективного нетоксичного неорганического антипирена, наполнителя и дымоподавляющей добавки с индивидуальными типами аппретов для производства практически всех типов пластиков и наполненных (со)полимерных композиций на основе ПА, ПП, ПЭ, ЭВА и т.д.;
- в фармацевтической отрасли для производства слабительных, антацидных и других магнийсодержащих препаратов;
- в пищевой промышленности в качестве пищевой добавки - E-528 (регулятора кислотности, стабилизатора цвета и пр.); Сертифицирован в соответствии с ISO 22000, Халяль, Кошер;
- в производстве присадок к смазочным маслам;
- в производстве магниевых компаундов;
- при производстве катализаторов;
- при производстве промышленных чистящих средств;
- в качестве пигмента;
- при производстве косметических средств и средств личной гигиены.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА:

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
1 Внешний вид	Порошок белого цвета
2 Массовая доля магния гидроксида, не менее, %	99,8
3 Массовая доля летучих веществ при 105°C, %, не более	0,3
4 Массовая доля железа Fe, ppm, не более	50
5 Массовая доля кальция (Ca), ppm, не более	100
6 Массовая доля хлоридов (Cl ⁻), ppm, не более	200
7 Массовая доля серы (S), ppm, не более	200
8 Массовая доля натрия (Na), ppm, не более	200
9 Насыпная плотность, г/см ³ , не менее	0,3
10 Удельная поверхность, м ² /г	4-6
11 Белизна, %, не менее	96,0
12 Остаток при просеве на сите 45 мкм, %, не более	0,1
13 Гранулометрический состав, мкм: диаметр 10 % частиц (d10), не более диаметр 50 % частиц (d50), не более диаметр 90 % частиц (d90), не более	0,7 1,8 3,0
14 Обработка поверхности	не аппретированный
15 Форма кристалла	гексагональная

Мы готовы оказать техническую поддержку, осуществить подбор уникальных марок гидроксида магния и аппретов для каждого потребителя и провести совместные испытания синтетического гидроксида магния нашего производства.

СЕРТИФИКАТЫ: ISO 9001; ISO 22000:2005; HACCP Codex Alimentarius; HALAL; KOSHER

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

РЕАЛИЗАЦИЯ НА РЫНОК РФ:	РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЭКСПОРТ:	СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ:
тел.: +7 (8442) 40-64-83	тел.: +7 (8442) 40-66-11	тел.: +7 (8442) 40-63-03
e-mail: sbyt-ur@kaustik.ru	e-mail: ves@kaustik.ru	e-mail: spk@kaustik.ru