



ОКСИД МАГНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИЙ OXIMAG™ LA

ПРИМЕНЕНИЕ:

Используется в качестве вулканизирующего агента при производстве резины • наполнителя при производстве резины и пластиков, мастик, клеящих веществ • применяется в медицине и парфюмерии • при производстве химических веществ • очистке нефтепродуктов • производстве различных магнийсодержащих соединений • газообработке • в пищевой промышленности в качестве эмульгатора и антислеживающей добавки • при производстве трансформаторной стали • специальных стекол и керамики • катализаторов • присадок к топливам • в производстве кожевенных изделий • в гидрометаллургии • при производстве абсорбентов • в качестве компонента буровых растворов

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА:

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|----------|
| 1 Массовая доля оксида магния %, не менее | 99* |
| 2 Массовая доля оксида кальция (CaO), %, не более | 0,2 |
| 3 Массовая доля диоксида кремния (SiO ₂), %, не более | 0,05 |
| 4 Массовая доля железа в пересчете на оксид железа (Fe ₂ O ₃), %, не более | 0,05 |
| 5 Массовая доля алюминия в пересчете на оксид алюминия (Al ₂ O ₃), %, не более | 0,05 |
| 6 Массовая доля хлоридов, %, не более | 0,1 |
| 7 Массовая доля сульфатов, %, не более | 0,1 |
| 8 Массовая доля натрия и калия (Na + K), %, не более | 0,1 |
| 9 Массовая доля едкого натра в пересчете на оксид натрия (Na ₂ O), %, не более | - |
| 10 Массовая доля бора (B), %, не более | - |
| 11 Массовая доля потерь при прокаливании(900 °С), %, не более | 1 |
| 12 Активность по лимонному числу, с, в диапазоне | - |
| 13 Удельная поверхность (ВЕТ), м ² /г, в диапазоне | 4-20 |
| 14 Вязкость суспензии, сП | - |
| 15 Остаток при просеве на сите 45 мкм, %, не более | 1 |
| Гранулометрический состав, мкм: диаметр 15% частиц (d15), не более диаметр 50% частиц (d50), не более диаметр 90% частиц (d90), не более | - |

* Норма дана в пересчете на прокаленное вещество

СЕРТИФИКАТЫ: ISO 9001; ISO 22000:2005; HACCP Codex Alimentarius; HALAL; KOSHER

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

| РЕАЛИЗАЦИЯ НА РЫНОК РФ: | РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЭКСПОРТ: | СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ: |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| тел.: +7 (8442) 40-64-83 | тел.: +7 (8442) 40-66-11 | тел.: +7 (8442) 40-63-03 |
| e-mail: sbyt-ur@kaustik.ru | e-mail: ves@kaustik.ru | e-mail: spk@kaustik.ru |